

プレミアムデッキ



ASTM ISO テスト結果

色分解試験: NF ISO 4892-2
ギャップオブカラーテスト: NF ISO 105-J03;
テスト結果: #4 small degradation

熱膨張係数試験 ASTM 831;
テスト結果: 59.27um/m °C

ストリップ抵抗試験 (Hardness) EN15184;
テスト結果: 縦方向4H、横方向5H


摩耗テスト EN660-2;
テスト結果: 41.47mg

水平燃焼試験 ASTM D635-10; 垂直燃焼試験 UL94V
テスト結果: V0

摩擦係数試験 (Anti-slip) ASTM D2394;
動摩擦試験結果: 0.73
静止摩擦試験結果: 1.07

機械特性試験:
曲げ強度試験 ASTM D6109-10;
テスト結果: 4

施工例





Tourism Places Outdoor Decking



